

Super700 - Bianca / Grigia

Adesivo cementizio in polvere di Classe C2F - EN 12004



Descrizione prodotto:

Adesivo cementizio ad Incollaggio rapido in polvere di classe C2F utilizzabile sia all'interno che all'esterno.

Campi di impiego:

Posa di piastrelle ceramiche, gres, pietre naturali e ricostruite su parete e pavimento

Usare su:

Intonaci base cemento, laterizi, blocchi, massetti cementizi, massetti base di gesso o anidrite previo trattamento di apposito isolante

Non usare su:

Blocchi di cemento cellulare, calcestruzzo, legno, metallo e pavimenti in assorbenti guaine bituminose



Modalità di applicazione:

I supporti devono essere asciutti e privi di parti inconsistenti. Impastare il prodotto in un contenitore con circa 5,5÷6 lt di acqua pulita per sacco da 25 kg con agitatore a bassi numeri di giri. Una volta ottenuto un impasto omogeneo lasciar riposare l'impasto per circa 5 minuti.

Applicare il prodotto con spatola dentata dello spessore desiderato. Battere accuratamente le piastrelle, durante la posa per permettere una perfetta bagnatura.



Dati tecnici

Percentuale d'acqua d'impasto: 23÷24%
Peso specifico dell'impasto (Kg/l): 1,65
Durata dell'impasto: 30÷40 min
Tempo Aperto (EN1346): >10 min
Adesioni (EN1348):
iniziale 6H ≥ 1 N/mm²
dopo azione del calore ≥ 1 N/mm²
dopo immersione in acqua ≥ 1 N/mm²
dopo cicli di gelo/disgelo ≥ 1 N/mm²

Resistenza:

Resistenza all'umidità: ottima
Resistenza invecchiamento: ottima
Resistenza ai solventi ed olii: ottima
Resistenza ad acidi ed alcali: scarsa
Resistenza alla temperatura: da -30°C a +90°C
Flessibilità: scarsa

Questi valori derivano da prove di laboratorio in ambiente condizionato e potrebbero risultare sensibilmente

Consumi

Mosaici e piccoli formati in genere
(spatola dente 4) Circa 3 kg/m²
Formati medi (spatola dente 5) Circa 4 kg/m²
Formati medio-grandi
(spatola dente 6) Da 4 a 5 kg/m²
Formati grandi > 5 kg/m²

Avvertenze

- Miscelare la polvere con acqua pulita. - Applicare ad una temperatura compresa tra i 5° e 35° C - Non applicare il prodotto su supporti gelati o in fase di disgelo
- Conservare la confezione al riparo dell'umidità
I supporti devono essere asciutti e privi di parti inconsistenti. Eventuali supporti a base di gesso o anidrite devono essere preventivamente trattati con apposito primer

Contenuto:

Sacco da 25 Kg

Durata: 12 mesi (confezione tenuta al riparo dall'umidità). Questo prodotto rispetta quanto previsto dal D.M. 10.05.2004

Prodotto non classificato infiammabile o nocivo (per aggiuntive informazioni consultare la scheda di sicurezza)

Xi Irritante

Contiene Cemento Portland grigio nella formulazione grigia e Cemento Portland bianco nella formulazione bianca.

S2 Conservare fuori della portata dei bambini. S22 Non respirare le polveri. S24/25 Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle.

S26 In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare il medico

S36 / 37 / 39 Usare indumenti protettivi e guanti adatti a proteggersi gli occhi / la faccia.

S46 In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta.

H315 Provoca irritazione cutanea. H317 Può provocare una reazione allergica cutanea. H318 Provoca gravi lesioni oculari.

H335 Può irritare le vie respiratorie. R37 / 38 Irritante per le vie respiratorie e la pelle. R41 Rischio di gravi lesioni oculari.

R43 Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle.

