



Scheda Tecnica
Rev. 30032021



linea Malte – Intonaci - Rasanti

POWER RASAN 1,4 CE/G

Rasante cementizio, di colore bianco, per finiture civile media per intonaci interni ed esterni.

Colore: bianco

Confezione: sacchi da 25 kg

Rasante cementizio, di colore bianco, pronto all'uso con l'aggiunta di sola acqua. Utilizzato per la finitura civile media di intonaci a base cementizia o tradizionali e da risanamento, per esterni ed interni, al fine di ottenere superfici regolari su cui applicare pittura a finire.

Campi di applicazione

Ideale per rifinire e livellare le irregolarità fino a 2 mm di spessore su intonaci cementizi, tradizionali, di risanamento, sia nuovi o stagionati. Le caratteristiche delle materie prime rendono POWER RASAN 1,4 CE/G un prodotto dall'ottima lavorabilità, ottimo grado di finitura e adesione al supporto. Ideale per finiture lisce.

Certificazione

La Calò Lenoci SRL è da sempre impegnata nel perseguimento della massima qualità integrata dei propri prodotti realizzati nel rispetto dell'ambiente; la produzione è infatti garantita e certificata secondo gli standard internazionali UNI EN ISO 9001:2015, UNI EN ISO 14001:2015, Regolamento EMAS. **Power Rasan 1,4 CE/G** è marcato CE secondo la norma europea UNI EN 998-1:2016, di categoria GP-CSII-Wc1.

Preparazione del supporto

I supporti devono essere piani, ben consistenti, senza presenza di polveri, oli, vernici e tutto ciò che possa ostacolare l'adesione del prodotto.

Preparazione del prodotto

Miscelare un sacco di **Power Rasan 1,4 CE/G** con il 25% di acqua pulita (6,2 lt per sacco da 25 kg) con agitatore meccanico a basso numero di giri. Nella preparazione dell'impasto aggiungere la polvere all'acqua, miscelare sino ad ottenere un composto omogeneo e privo di grumi. Fare riposare l'impasto almeno 10 minuti, rimescolandolo poi prima dell'uso.

Applicazione

Su intonaco nuovo, attendere la dovuta stagionatura, su supporto stagionato inumidire la superficie prima dell'applicazione. Applicare il prodotto con spatola liscia, in due strati con attesa di circa 1 ora tra le due mani. Rifinire con frattazzo di spugna inumidendo con acqua se necessario fino ad ottenere una superficie uniforme priva di giunte o sormonte.

CALÒ LENOCI S.R.L.

Sede: Via dell'industria snc, 72017 Ostuni (BR)
Tel. 0831.335651 • Fax 0831.303979 • calole01@powercolle.191.it
WWW.POWERCOLLE.IT





Scheda Tecnica
Rev. 30032021

VALORI CARATTERISTICI DELLA POLVERE	
ASPETTO	Polvere
COLORE	Bianco
DIAMETRO MAX AGGREGATO	< 1,4 mm
MASSA VOLUMICA PRODOTTO SECCO	1450 Kg/m ³
CLASSIFICAZIONE DI PERICOLO	pericolo
VITA DI STOCCAGGIO	12 mesi
FORMATO	sacchi da 25 kg

VALORI CARATTERISTICI DELLA MALTA ALLO STATO FRESCO	
TEMPERATURA DI APPLICAZIONE	da +5 a +35 °C
MISCELAZIONE	25% - 6,2 ℓ di acqua pulita per sacco da 25 kg
CONSISTENZA DELLA MALTA FRESCA	163 mm
MASSA VOLUMICA MALTA FRESCA	1750 Kg/m ³
TEMPO DI LAVORABILITÀ DELLA MALTA FRESCA	2 ore
SPESSORE MINIMO APPLICABILE PER MANO	2 mm
SPESSORE TOTALE APPLICABILE IN PIÙ STRATI	5 mm
TEMPO DI ATTESA TRA DIVERSE APPLICAZIONI	60 min
CONSUMO	circa 1,3 kg/m ² per mm di spessore

VALORI CARATTERISTICI DELLA MALTA ALLO STATO INDURITO	
MASSA VOLUMICA MALTA INDURITA	1450 Kg/m ³
RESISTENZA A COMPRESSIONE A 28 GG	2,5 N/mm ² - CS II
ADESIONE AL SUPPORTO	0,41 N/mm ² - FP = A
ASSORBIMENTO D'ACQUA PER CAPILLARITÀ	0,4 kg/m ² · min ^{0,5} - W _{c1}
CONDUCIBILITÀ TERMICA "λ _{10,dry,mat} " valore tabulato P=50%	0,5 W/mK
COEFFICIENTE DI PERMEABILITÀ AL VAPORE ACQUEO	μ = 19
REAZIONE AL FUOCO	CLASSE A1

AVVERTENZE E RACCOMANDAZIONI

Il prodotto deve essere applicato ad una temperatura tra + 5°C e 35°C. Non applicare in pieno sole o forte vento. Non applicare su supporti a rischio di gelo nelle 24 ore successive. Non applicare in caso di pioggia imminente. Non aggiungere acqua o prodotto se l'impasto è già in fase di presa. La conservazione è garantita per 12 mesi se conservato in luogo asciutto e ventilato nella confezione originale. Prima dell'uso consultare le informazioni riportate sulla confezione e sulla scheda di sicurezza. Contiene materiale che, a contatto con sudore o altri fluidi del corpo, producono una reazione alcalina, irritante per gli occhi e la pelle. Usare guanti ed occhiali protettivi. La lavorabilità del prodotto e le relative prestazioni tecniche sono subordinate alla corretta scelta del prodotto da parte dell'operatore in relazione al trattamento da effettuare, alle condizioni climatiche di applicazione e di indurimento della malta. La Calò Lenoci SRL non si assume nessuna responsabilità per i risultati prestazionali insufficienti del prodotto imputabili ad applicazioni errate ed imperizie dell'operatore.

SMALTIMENTO: vedi scheda di sicurezza p.13

DOWNLOAD AREA



POWER RASAN 1,4 CE/G

- SCHEDA TECNICA
- SCHEDA SICUREZZA
- DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE CE
- VOCE DI CAPITOLATO

NOTA

Verificare sul sito internet gli aggiornamenti della documentazione tecnica. Il contenuto del presente documento potrebbe differire da quello impresso sulla confezione per via dello spazio e dei mezzi di stampa impiegati, della presenza di confezioni giacenti in magazzino prima dell'aggiornamento e di errori di stampa, dunque si consiglia di fare sempre riferimento all'ultima documentazione disponibile sul sito internet ufficiale

CALÒ LENOCI S.R.L.

Sede: Via dell'industria snc, 72017 Ostuni (BR)
Tel. 0831.335651 • Fax 0831.303979 • calole01@powercolle.191.it
WWW.POWERCOLLE.IT

