Scheda Tecnica
Power Latex

Lattice per uso generale

Caratteristiche PRODOTTI
Le informazioni contenute in questa scheda sono il risultato delle conoscenze disponibili alla data di pubblicazione.
Calò Lenoci srl non si assume alcuna responsabilità per danni a persone o cose derivanti da un uso improprio di tali informazioni e si riserva il diritto di modificare i dati senza preavviso.

Campi d'impiego
Il Power Latex un lattice di uso generale in grado di incrementare le proprietà adesive, elastiche ed impermeabilizzanti di malte e/o composti a base cementizia, costituito da una emulsione acquosa di specifiche resine e additivi.

Supporti:
Applicare su supporti idonei a ricevere boiacche, malte cementizie e/o impasti cementizi. Il prodotto deve essere miscelato all'acqua di impasto nei rapporti consigliati per il tipo di impiego. Aggiungere quindi la miscela acqua + lattice al composto cementizio e miscelare accuratamente manualmente e/o meccanicamente a basso numero di giri. Applicare l'impasto ottenuto entro 2 ore dalla preparazione.
Possibili utilizzi
• Boiacca da ripresa di getto, ripristino, rasature o sottofondi: diluire 1l di Lattice in 1l di acqua pulita quindi impastare con 3 kg di cemento.
• Malte di livellamento a basso spessore (max. 10 mm): diluire 1l di Lattice in 2,5 l di acqua pulita quindi impastare con 5 kg di cemento e 10-12 kg di sabbia fine.
• Malte da riporto ad alto spessore: diluire 40/45 l di Lattice ogni mc di impasto cementizio stendendolo su un letto eseguito con boiacca da rispesa di getto (già addizionata con Lattice). Stabilire mediante test preliminare la giusta concentrazione di utilizzo in relazione all'impiego prescelto ed alle caratteristiche desiderate.

Dati di confezione
Confezioni:
Tanica da lt 5 / lt. 1

Aspetto:
• Aspetto: liquido biancastro
• Peso Specifico: 1,02 Kg/l

Durata:
- Efficacia caratteristiche prestazionali: 12 mesi nelle confezioni integre al riparo dall'umidità

Resa per confezione:
In funzione dell'utilizzo

Preparazione dei supporti
I supporti devono essere stabili, stagionati, asciutti, privi di parti inconsistenti. lavare le superfici, rimuovere cere, sostanze grasse, trattamenti idrorepellenti; spazzolare e fare asciugare. Rimuovere rivestimenti sintetici non perfettamente aderenti
I supporti in legno-cemento dovranno essere perfettamente asciutti.
Inumidire intonaci a calce-cemento o cementizi e attendere la scomparsa del velo d'acqua superficiale.

.

Calò Lenoci srl
Via dell'Industria, 1 – 72017 OSTUNI (BR)
Tel. 0831.335651 – Fax 0831.303979 – P.I.: 01520740745
calole01@powercolle.191.it
calolenocisrl@initpec.it - **www.powercolle.it**