



Scheda Tecnica

Rev. 15042021

linea Stucchi

STUCCO CARRARA A BASE CEMENTO

Inserire foto sacco

Rasante fine a base cementizia, per lisciare a stucco intonaci interni ed esterni.

Colore: bianco

Confezione: sacchi da 15 kg

Rasante fine a base cementizia, per lisciare a stucco intonaci interni ed esterni, pronti a ricevere un successivo trattamento di tinteggiatura.

Campi di applicazione

Ideale per lisciare a stucco intonaci a base di leganti idraulici, superfici in calcestruzzo, gesso, cartongesso e vecchie pitture.

Certificazione

La Calò Lenoci SRL è da sempre impegnata nel perseguimento della massima qualità integrata dei propri prodotti realizzati nel rispetto dell'ambiente; la produzione è infatti garantita e certificata secondo gli standard internazionali UNI EN ISO 9001:2015, UNI EN ISO 14001:2015, Regolamento EMAS.

Preparazione del supporto

I supporti devono essere piani, ben consistenti, senza presenza di polveri, oli, vernici e tutto ciò che possa ostacolare l'adesione del prodotto.

Preparazione del prodotto

Miscelare un sacco di **STUCCO CARRARA A BASE CEMENTO** con il 50% di acqua pulita (7,5 lt per sacco da 15 kg) con agitatore meccanico a basso numero di giri. Nella preparazione dell'impasto aggiungere la polvere all'acqua, miscelare sino ad ottenere un composto omogeneo e privo di grumi.

Applicazione

Applicare con spatola o frattazzo in spessori massimo da 2 a 5 mm per mano su superficie precedentemente bagnata.

CALÒ LENOCI S.R.L.

Sede: Via dell'industria snc, 72017 Ostuni (BR)
Tel. 0831.335651 • Fax 0831.303979 • calole01@powercolle.191.it
WWW.POWERCOLLE.IT





Scheda Tecnica
Rev. 15042021

VALORI CARATTERISTICI DELLA POLVERE	
ASPETTO	Polvere
COLORE	Bianco
DIAMETRO MAX AGGREGATO	< 0,1 mm
MASSA VOLUMICA PRODOTTO SECCO	1450 Kg/m ³
CLASSIFICAZIONE DI PERICOLO	pericolo
VITA DI STOCCAGGIO	12 mesi
FORMATO	sacchi da 15 kg
VALORI CARATTERISTICI DELLA MALTA ALLO STATO FRESCO	
TEMPERATURA DI APPLICAZIONE	da +5 a +35 °C
MISCELAZIONE	50% - 7,5 ℓ di acqua pulita per sacco da 15 kg
MASSA VOLUMICA MALTA FRESCA	1500 Kg/m ³
TEMPO DI LAVORABILITÀ DELLA MALTA FRESCA	1 ore
SPESSORE MINIMO APPLICABILE PER MANO	2 mm
SPESSORE MASSIMO APPLICABILE PER MANO	5 mm
TEMPO DI INIZIO PRESA	3 ore
CONSUMO	circa 1 kg/m ² per mm di spessore
VALORI CARATTERISTICI DELLA MALTA ALLO STATO INDURITO	
MASSA VOLUMICA MALTA INDURITA	1450 Kg/m ³

AVVERTENZE E RACCOMANDAZIONI

Il prodotto deve essere applicato ad una temperatura tra + 5°C e 35°C. Non applicare in pieno sole o forte vento. Non applicare su supporti a rischio di gelo nelle 24 ore successive. Non applicare in caso di pioggia imminente. Non aggiungere acqua o prodotto se l'impasto è già in fase di presa. La conservazione è garantita per 12 mesi se conservato in luogo asciutto e ventilato nella confezione originale. Prima dell'uso consultare le informazioni riportate sulla confezione e sulla scheda di sicurezza. Contiene materiale che, a contatto con sudore o altri fluidi del corpo, producono una reazione alcalina, irritante per gli occhi e la pelle. Usare guanti ed occhiali protettivi. La lavorabilità del prodotto e le relative prestazioni tecniche sono subordinate alla corretta scelta del prodotto da parte dell'operatore in relazione al trattamento da effettuare, alle condizioni climatiche di applicazione e di indurimento della malta. La Calò Lenoci SRL non si assume nessuna responsabilità per i risultati prestazionali insufficienti del prodotto imputabili ad applicazioni errate ed imperizie dell'operatore.

SMALTIMENTO: vedi scheda di sicurezza p.13

DOWNLOAD AREA



STUCCO CARRARA A BASE CEMENTO

- SCHEDA TECNICA
- SCHEDA SICUREZZA
- DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE CE
- VOCE DI CAPITOLATO

NOTA

Verificare sul sito internet gli aggiornamenti della documentazione tecnica. Il contenuto del presente documento potrebbe differire da quello impresso sulla confezione per via dello spazio e dei mezzi di stampa impiegati, della presenza di confezioni giacenti in magazzino prima dell'aggiornamento e di errori di stampa, dunque si consiglia di fare sempre riferimento all'ultima documentazione disponibile sul sito internet ufficiale.

CALÒ LENOCI S.R.L.

Sede: Via dell'industria snc, 72017 Ostuni (BR)
Tel. 0831.335651 • Fax 0831.303979 • calole01@powercolle.191.it
WWW.POWERCOLLE.IT

