



Scheda Tecnica
Rev. 15042021



linea **Massetti**

MASSETTO AUTOLIVELLANTE

Massetto cementizio autolivellante, con aggiunta di polimeri che aumentano la lavorabilità e la resistenza anche a bassi spessori, applicabile anche a macchina.

Colore: grigio

Confezione: sacchi da 25 kg

Massetto cementizio autolivellante con aggiunta di polimeri che aumentano la lavorabilità e la resistenza anche a bassi spessori, per interni ed esterni, applicabile a mano e a macchina. Idoneo per pavimenti riscaldanti e alla posa di massetti di basso spessore per la posa di qualsiasi tipo di pavimentazione.

Campi di applicazione

Malta per massetti cementizi autolivellanti, per il ripristino dei sottofondi in calcestruzzo, per massetti a basso spessore e per sistemi radianti a pavimento, per applicazioni a mano o a macchina, pronta all'uso con l'aggiunta di sola acqua.

Certificazione

La Calò Lenoci SRL è da sempre impegnata nel perseguimento della massima qualità integrata dei propri prodotti realizzati nel rispetto dell'ambiente; la produzione è infatti garantita e certificata secondo gli standard internazionali UNI EN ISO 9001:2015, UNI EN ISO 14001:2015, Regolamento EMAS. **MASSETTO AUTOLIVELLANTE** è marcato CE secondo la norma europea UNI EN 13813:2002, di categoria CT-C12-F1.

Preparazione del supporto

I fondi di posa devono essere stabili, consistenti e privi di parti friabili, perfettamente puliti da polvere, oli, grassi e quanto altro possa ostacolare l'adesione. Fissare lungo le pareti e i pilastri una bandella comprimibile di minimo 5 mm di spessore.

Preparazione del prodotto

Miscelare un sacco di **MASSETTO AUTOLIVELLANTE** con il 20% di acqua pulita (5 lt per sacco da 25 kg) con l'impiego di agitatore meccanico a basso numero di giri o pompe miscelatrici, sino ad ottenere un impasto omogeneo e privo di grumi. Nella preparazione dell'impasto aggiungere la polvere all'acqua. Fare riposare l'impasto almeno 5 minuti, rimescolandolo poi prima dell'uso. Durante la miscelazione fare attenzione a non far segregare il prodotto stesso.

Applicazione

Il prodotto si applica con pompe miscelatrici su cui si dovrà regolare la fluidità del materiale, oppure a mano, in tal caso per facilitare l'autolivellamento del prodotto utilizzare, subito dopo l'applicazione, una racla dentata o un rullo frangibolle.

CALÒ LENOCI S.R.L.

Sede: Via dell'industria snc, 72017 Ostuni (BR)
Tel. 0831.335651 • Fax 0831.303979 • calole01@powercolle.191.it
WWW.POWERCOLLE.IT





Scheda Tecnica
Rev. 15042021

| VALORI CARATTERISTICI DELLA POLVERE | |
|---|---|
| ASPETTO | Polvere |
| COLORE | Grigio |
| MASSA VOLUMICA PRODOTTO SECCO | 2190 Kg/m ³ |
| CLASSIFICAZIONE DI PERICOLO | pericolo |
| VITA DI STOCCAGGIO | 12 mesi |
| FORMATO | sacchi da 25 kg |
| VALORI CARATTERISTICI DELLA MALTA ALLO STATO FRESCO | |
| TEMPERATURA DI APPLICAZIONE | da +5 a +35 °C |
| MISCELAZIONE con acqua pulita | 20% - 5 ℓ per sacco da 25 kg |
| DURATA DELL'IMPASTO | 1 ora |
| TEMPO INIZIO PRESA | 4 ore |
| TEMPO FINE PRESA | 5 ore |
| PEDONABILITÀ | 12 ore |
| CONSUMO | circa 20 kg/m ² per cm di spessore |
| VALORI CARATTERISTICI DELLA MALTA ALLO STATO INDURITO | |
| MASSA VOLUMICA MALTA INDURITA | 1950 Kg/m ³ |
| ATTESA PER LA POSA | 4 gg |
| RESISTENZA A COMPRESSIONE | > 12 N/mm ² - C 12 |
| RESISTENZA A FLESSIONE | > 1 N/mm ² - F 1 |
| UMIDITÀ RESIDUA | < 2 % a 4 gg |
| RILASCIO DI SOSTANZE CORROSIVE | CT |

AVVERTENZE E RACCOMANDAZIONI

Il prodotto deve essere applicato ad una temperatura tra + 5°C e 35°C. Non applicare in pieno sole o forte vento. Non applicare su supporti a rischio di gelo nelle 24 ore successive. Non applicare in caso di pioggia imminente. Non aggiungere acqua o prodotto se l'impasto è già in fase di presa. La conservazione è garantita per 12 mesi se conservato in luogo asciutto e ventilato nella confezione originale. Prima dell'uso consultare le informazioni riportate sulla confezione e sulla scheda di sicurezza. Contiene materiale che, a contatto con sudore o altri fluidi del corpo, producono una reazione alcalina, irritante per gli occhi e la pelle. Usare guanti ed occhiali protettivi. La lavorabilità del prodotto e le relative prestazioni tecniche sono subordinate alla corretta scelta del prodotto da parte dell'operatore in relazione al trattamento da effettuare, alle condizioni climatiche di applicazione e di indurimento della malta. La Calò Lenoci SRL non si assume nessuna responsabilità per i risultati prestazionali insufficienti del prodotto imputabili ad applicazioni errate ed imperizie dell'operatore.

SMALTIMENTO: vedi scheda di sicurezza p.13

DOWNLOAD AREA



MASSETTO AUTOLIVELLANTE

- SCHEDA TECNICA
- SCHEDA SICUREZZA
- DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE CE
- VOCE DI CAPITOLATO

NOTA

Verificare sul sito internet gli aggiornamenti della documentazione tecnica. Il contenuto del presente documento potrebbe differire da quello impresso sulla confezione per via dello spazio e dei mezzi di stampa impiegati, della presenza di confezioni giacenti in magazzino prima dell'aggiornamento e di errori di stampa, dunque si consiglia di fare sempre riferimento all'ultima documentazione disponibile sul sito internet ufficiale.

CALÒ LENOCI S.R.L.

Sede: Via dell'industria snc, 72017 Ostuni (BR)
Tel. 0831.335651 • Fax 0831.303979 • calole01@powercolle.191.it
WWW.POWERCOLLE.IT

